

## CRUSH VELVET

Skład / Composition

92 % PES 8% SPANDEX

Gramatura / Weight

320 g/m<sup>2</sup> ± 5%

Szerokość / Width

145 ± 3 cm



ŚCIERALNOŚĆ  
MARTINDALE ABRASION

ISO 12947-2:2000+AC:2006  
+PN-EN 14465:2005+A1:2007

Kategoria  
A (60 000)



TARCIE SUCHIE  
I MOKRE  
DRY AND WET  
DUBBING

ISO 105-X12:2016-08

Kategoria A (4-5)



PRZESUNIĘCIE W SZWIE  
SEAM SLIPPAGE

ISO 13936-2:2006

Kategoria A  
(osnowa:2/wqtek:2 mm)



MECHACENIE  
I PILING  
FUZZING

ISO 12045-2:2002

Kategoria A (5)



ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ  
(PRANIE 40°C)  
COLOUR FASTNESS  
FOR WASHING

ISO 12945-2:2002

Brak zmian (4-5)



TRUDNOPALNOŚĆ  
FLAME RETARDANT

PN-EN 1021-1:2014-12

wg normy  
PN-EN 1021-1:2014-12



ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ  
(ŚWIATŁOSZCZUCIE)  
COLOUR FASTNESS  
TO LIGHT

ISO 105-X12:2016-08

3-4



EKOLOGICZNE  
TUSZE WODNE  
SAVE ECO INKS

ISO 105-X12:2016-08

Tak

Czyszczenie i pielęgnacja:



1. Informujemy, że kolorystyka tkanin może nieznacznie odbiegać od próbek zamieszczonych w katalogach.

2. Wyniki testów zostały zgromadzone z różnego rodzaju próbek materiałów i reprezentują średnie rezultaty.

3. Firma Kameleon.pro nie ponosi odpowiedzialności za powstające szkody w wyniku niepoprawnego użytkowania i czyszczenia materiałów.

4. Efekt pillingu i mechacenia tkanin powstały podczas użytkowania małej ilości rzeczy naturalne.

5. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest naturalna i nieunikniona.

6. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji.

1. We inform, that coloring of fabrics can imperceptibly run away from samples placed in catalogues.

2. Test results were received by various samples and therefore presenting average indicatave values.

3. Kameleon.pro does not take any responsibility for any damage caused by inappropriate use, cleaning or additional waterproofing.

4. The effect of piling of fabrics formed during use of furniture is a natural inevitable.

5. The migration of textile dyes with intense colors and dark to bright is natural and inevitable.

6. Mechanical damage is not subject to complaint.

