

ROSARIO

 467

 Skład

100% PES

 Gramatura

360 g/m² +/- 5%

 Szerokość

144 cm +/- 2 cm

 Grupa asortymentowa

Tkanina meblowa

 Konserwacja



Właściwości użytkowe wyrobu zgodne z normą PN-EN 14465:2005+A1:2007/ DIN EN 14465:2006-09

| Właściwości | Norma | Wartość zgodna z normą | Kategoria |
|--|---------------------------------|------------------------|-----------|
| Odporność na ścieranie w teście Martindale | EN ISO 12947 -2 (suwy) | 45000 | A |
| Odporność na pilling | EN ISO 12945 -2 (po 5000 suwów) | ≥4 | B |
| Odporność wybarwień na światło | DIN EN ISO 105-B02:14-11 | ≥5 | B |
| Test papierosa | PN-EN 1021-1 | ✓ | |

1. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.
2. Ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki prezentowanej w katalogu.
3. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.
4. Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.
5. Działanie promieni UV może spowodować zmiany kolorów.