

## ZORA

 213.01-213.09



|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Skład   Composition         | 100% PES                             |
| Gramatura   Weight          | 380 g/m <sup>2</sup> ± 5%            |
| Szerokość   Width           | 142 ± 3 cm                           |
| Rodzaj   Type               | tkanina   woven fabric               |
| Grupa asortymentowa   Brand | tkaniny obiciowe   upholstery fabric |

|                                                                                     |                                                                                                                   |                                       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|
|   | <b>Odporność na ścieranie</b>   Abrasion resistance<br>PN-EN ISO 12947-2:2017-02                                  | 80 000 suwów/rubs                     | A |
|  | <b>Mechacenie i pilling</b>   Fuzzing and pilling<br>PN-EN ISO 12945-2:2002                                       | 4                                     | B |
|  | <b>Tarcie mokre</b>   Wet rubbing<br>PN-EN ISO 105-X12:2016-08                                                    | 4-5                                   | A |
|  | <b>Tarcie suche</b>   Dry rubbing<br>PN-EN ISO 105-X12:2016-08                                                    | 4-5                                   | A |
|  | <b>Odporność wybarwień na światło</b>   Colour fastness to artificial light<br>PN-EN ISO 105-B02:2014-11 metoda 2 | 6-7                                   | A |
|  | <b>Przesunięcie w szwie</b>   Seam slippage<br>PN-EN ISO 13936-2:2005                                             | 4   osnowa   warp<br>5   wątek   weft | B |
|  | <b>Test papierosa</b>   Cigarette test<br>PN-EN 1021-1:2014-12                                                    |                                       | ✓ |

### Konserwacja Maintenance



- Ochrona Cleanaboo i Cleanaboo+ może ulegać osłabieniu po każdym czyszczeniu tkaniny, ale proces ten nie wpływa na jej wygląd.
- Poszczególne partie produkcyjne tkanin mogą nieznacznie różnić się odcieniem od kolorów zaprezentowanych w próbniku.
- Toptextil Sp. z o.o. nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne oraz wynikające z niewłaściwego użytkowania i/lub czyszczenia tkaniny.
- Efekt mechacenia i pillingu wynika z właściwości tkaniny i nie jest możliwy do całkowitego wyeliminowania. To naturalny proces podczas użytkowania tkaniny.
- W skutek tarcia o tkaninę możliwa jest migracja barwników z tkanin ciemniejszych na tkaniny jaśniejsze.
- Długotrwała ekspozycja tkaniny na promienie słoneczne może spowodować jej odbarwienia.
- Zgodnie z normą ISO 13936 prawidłowa gęstość ściegu to 33-35 przyszycia na 10cm tkaniny z zachowaniem minimalnej odległości przyszycia od krawędzi tkaniny wynoszącej co najmniej 1,5 cm.
- Przyjmujemy, że w zależności od rodzaju tkaniny odporność na ścieranie w zakresie 2000-4000 cykli Martindale'a odpowiada okresowi ok. 1 roku prawidłowego użytkowania mebla.

- The level of Cleanaboo and Cleanaboo+ protection can decrease after each cleaning of the fabric, but the process does not affect the look.
- Respective fabric batches may differ slightly in shade from the colours presented in the sampler.
- Toptextil Sp. z o.o. is not liable for mechanical damage and such as may be attributable to the improper use and/or cleaning of the fabric.
- Bobbling and pilling are caused by the properties of the fabric and impossible to avoid entirely. This is a natural process, which occurs as the fabric is used.
- Due to friction against the fabric, colourants can migrate from darker to brighter fabrics.
- Long-term exposure to sunlight can cause discolouration.
- According to ISO 13936, the proper thickness of the bead is 33-35 of the stitching per 10 cm of the fabric with the minimum distance of the stitching from the edge of the fabric of at least 1.5 cm.
- It is assumed that depending on the type of fabric, resistance to abrasion within the scope of 2,000-4,000 Martindale cycles corresponds with the period of 1 year of the proper use of the fabric.