

**AGNES**
 221.01-221.10


|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Skład   Composition         | 100% PES                             |
| Gramatura   Weight          | 570 g/m <sup>2</sup> ± 5%            |
| Szerokość   Width           | 142 ± 3 cm                           |
| Rodzaj   Type               | tkanina   woven fabric               |
| Grupa asortymentowa   Brand | tkaniny obiciowe   upholstery fabric |


**Odporność na ścieranie | Abrasion resistance**  
 PN-EN ISO 12947-2:2017-02

45 000 suwów/rubs

A


**Mechacenie i pilling | Fuzzing and pilling**  
 PN-EN ISO 12945-2:2002

4-5

A


**Tarcie mokre | Wet rubbing**  
 PN-EN ISO 105-X12:2016-08

4-5

A


**Tarcie suche | Dry rubbing**  
 PN-EN ISO 105-X12:2016-08

4-5

A


**Odporność wybarwień na światło | Colour fastness to artificial light**  
 PN-EN ISO 105-B02:2014-11 metoda 2

4-5

C


**Wytrzymałość na wypychanie | the mean of bursting strength**

PN-EN ISO 13938-1:2020-05

 1040 kPa  
 (średnia wysokość wyoblenia  
 the mean height at burst : 15 mm)

A


**Test papierosa | Cigarette test**  
 PN-EN 1021-1:2014-12

✓

**Konserwacja Maintenance**


- Ochrona Cleanaboo i Cleanaboo+ może ulegać osłabieniu po każdym czyszczeniu tkaniny, ale proces ten nie wpływa na jej wygląd.
- Poszczególne partie produkcyjne tkanin mogą nieznacznie różnić się odcieniem od kolorów zaprezentowanych w próbniku.
- Toptextil Sp. z o.o. nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne oraz wynikające z niewłaściwego użytkowania i/lub czyszczenia tkaniny.
- Efekt mechacenia i pillingu wynika z właściwości tkaniny i nie jest możliwy do całkowitego wyeliminowania. To naturalny proces podczas użytkowania tkaniny.
- W skutek tarcia o tkaninę możliwa jest migracja barwników z tkanin ciemniejszych na tkaniny jaśniejsze.
- Długotrwała ekspozycja tkaniny na promienie słoneczne może spowodować jej odbarwienia.
- Zgodnie z normą ISO 13936 prawidłowa gęstość ściegu to 33-35 przszycia na 10cm tkaniny z zachowaniem minimalnej odległości przszycia od krawędzi tkaniny wynoszącej co najmniej 1,5 cm.
- Przyjmuje się, że w zależności od rodzaju tkaniny odporność na ścieranie w zakresie 2000-4000 cykli Martindale'a odpowiada okresowi ok. 1 roku prawidłowego użytko-

- The level of Cleanaboo and Cleanaboo+ protection can decrease after each cleaning of the fabric, but the process does not affect the look.
- Respective fabric batches may differ slightly in shade from the colours presented in the sampler.
- Toptextil Sp. z o.o. is not liable for mechanical damage and such as may be attributable to the improper use and/or cleaning of the fabric.
- Bobbling and pilling are caused by the properties of the fabric and impossible to avoid entirely. This is a natural process, which occurs as the fabric is used.
- Due to friction against the fabric, colourants can migrate from darker to brighter fabrics.
- Long-term exposure to sunlight can cause discolouration.
- According to ISO 13936, the proper thickness of the bead is 33-35 of the stitching per 10 cm of the fabric with the minimum distance of the stitching from the edge of the fabric of at least 1.5 cm.
- It is assumed that depending on the type of fabric, resistance to abrasion within the scope of 2,000-4,000 Martindale cycles corresponds with the period of 1 year of the proper use of the fabric.