

PETIT

214.01-214.08



Skład Composition	77% NYLON, 23% PES
Gramatura Weight	590 g/m ² ± 5%
Szerokość Width	142 ± 3 cm
Rodzaj Type	tkanina woven fabric
Grupa asortymentowa Brand	tkaniny obiciowe upholstery fabric

	Odporność na ścieranie Abrasion resistance PN-EN ISO 12947-2:2017-02	100 000 suwów/rubs	A
	Mechacenie i pilling Fuzzing and pilling PN-EN ISO 12945-2:2002	5	A
	Przesunięcie w szwie Seam slippage PN-EN ISO 13936-2:2005	4 osnowa warp 8 wątek weft	C
	Wytrzymałość na wypychanie the mean of bursting strength PN-EN 14465:2005+A1:2007	1240 kPa (średnia wysokość wyoblenia the mean height at burst : 26 mm)	A
	Wytrzymałość na rozciąganie Tensile strength PN-EN 14465:2005+A1:2007	1800 N Osnowa (kierunek wzdłużny) warp 1800 N Wątek (kierunek poprzeczny) weft	A
	Test papierosa Cigarette test PN-EN 1021-1:2014-12		✓

Konserwacja
Maintenance



- Ochrona Cleanaboo i Cleanaboo+ może ulegać osłabieniu po każdym czyszczeniu tkaniny, ale proces ten nie wpływa na jej wygląd.
- Poszczególne partie produkcyjne tkanin mogą nieznacznie różnić się odcieniem od kolorów zaprezentowanych w próbniku.
- Toptextil Sp. z o.o. nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne oraz wynikające z niewłaściwego użytkowania i/lub czyszczenia tkaniny.
- Efekt mechacenia i pillingu wynika z właściwości tkaniny i nie jest możliwy do całkowitego wyeliminowania. To naturalny proces podczas użytkowania tkaniny.
- W skutek tarcia o tkaninę możliwa jest migracja barwników z tkanin ciemniejszych na tkaniny jaśniejsze.
- Długotrwała ekspozycja tkaniny na promienie słoneczne może spowodować jej odbarwienia.
- Zgodnie z normą ISO 13936 prawidłowa gęstość ściegu to 33-35 przyszycia na 10cm tkaniny z zachowaniem minimalnej odległości przyszycia od krawędzi tkaniny wynoszącej co najmniej 1,5 cm.
- Przyjmuje się, że w zależności od rodzaju tkaniny odporność na ścieranie w zakresie 2000-4000 cykli Martindale'a odpowiada okresowi ok. 1 roku prawidłowego użytkowania mebla.

- The level of Cleanaboo and Cleanaboo+ protection can decrease after each cleaning of the fabric, but the process does not affect the look.
- Respective fabric batches may differ slightly in shade from the colours presented in the sampler.
- Toptextil Sp. z o.o. is not liable for mechanical damage and such as may be attributable to the improper use and/or cleaning of the fabric.
- Bobbling and pilling are caused by the properties of the fabric and impossible to avoid entirely. This is a natural process, which occurs as the fabric is used.
- Due to friction against the fabric, colourants can migrate from darker to brighter fabrics.
- Long-term exposure to sunlight can cause discolouration.
- According to ISO 13936, the proper thickness of the bead is 33-35 of the stitching per 10 cm of the fabric with the minimum distance of the stitching from the edge of the fabric of at least 1.5 cm.
- It is assumed that depending on the type of fabric, resistance to abrasion within the scope of 2,000-4,000 Martindale cycles corresponds with the period of 1 year of the proper use of the fabric.